




EP04/10297



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

**Aktenzeichen:**

103 53 186.6

**Anmeldetag:**

13. November 2003

**Anmelder/Inhaber:**

Röhm GmbH & Co KG, 64293 Darmstadt/DE

**Bezeichnung:**

Mehrschichtige Arzneiform, enthaltend eine in  
Bezug auf die Wirkstofffreigabe modularisch  
wirkende Substanz

**IPC:**

A 61 K 9/24

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 26. März 2004  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
**Der Präsident**  
Im Auftrag

Stanschus

## **Mehrschichtige Arzneiform, enthaltend eine in Bezug auf die Wirkstofffreigabe modularisch wirkende Substanz**

Die Erfindung betrifft eine mehrschichtige Arzneiform für die kontrollierte Wirkstofffreisetzung.

### **Stand der Technik**

EP-A 0 463 877 beschreibt pharmazeutische Zusammensetzungen mit verzögerter Wirkstofffreisetzung, bestehend aus einem Kern mit einem pharmazeutischen Wirkstoff und einem einschichtigen Überzugsfilm der ein wasserabweisendes Salz und ein wasserunlösliches Copolymer aus Ethylacrylat, Methylmethacrylat und Trimethylammoniummethacrylat-Chlorid enthält. Das wasserabweisende Salz kann z. B. Ca- oder Mg-Stearat sein. Es werden sigmoide Freisetzungskurven erhalten.

EP-A 0 225 085, EP-A 0 122 077 und EP-A 0 123 470 beschreiben die Verwendung organischer Säure in Arzneimittelnkernen, die mit verschiedenen Überzügen aus organischen Lösungen versehen werden. Es resultieren im wesentlichen sigmoide Freisetzungsscharakteristiken.

EP-A 0 436 370 beschreibt pharmazeutische Zusammensetzungen mit verzögerter Wirkstofffreisetzung, bestehend aus einem Kern mit einem pharmazeutischen Wirkstoff und einer organischen Säure und einem äußeren Überzugsfilm der durch wässriges Sprühen aufgebracht wurde und ein Copolymer aus Ethylacrylat, Methylmethacrylat und Trimethylammoniummethacrylat-Chlorid ist. Dabei werden ebenfalls sigmoide Freisetzungskurven erhalten.

WO 00/19984 beschreibt eine pharmazeutische Zubereitung bestehend aus (a) einem Kern, enthaltend einen Wirkstoff, gegebenenfalls einen Träger und übliche pharmazeutische Zusatzstoffe, sowie das Salz einer organischen Säure, dessen Anteil am Kerngewicht 2,5 bis 97,5 Gew.-% ausmacht und (b) einem äußeren Überzugsfilm, der aus einem oder mehreren (Meth)acrylat-Copolymeren sowie gegebenenfalls aus üblichen pharmazeutischen Hilfsstoffen besteht, wobei 40 bis 100 Gew.-% der (Meth)acrylat-Copolymeren zu 93 bis 98 Gew.-% aus radikalisch polymerisierten C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und 7 bis 2 Gew.-% (Meth)acrylat-Monomeren mit einer quaternären Ammoniumgruppe im Alkylrest bestehen und gegebenenfalls in einer Mischung vorliegen können mit 1 bis 60 Gew.-% einem oder mehreren weiteren, vom erstgenannten (Meth)acrylat-Copolymeren verschiedenen (Meth)acrylat-Copolymeren, die sich zu 85 bis 100 Gew.-% aus radikalisch polymerisierten C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und gegebenenfalls bis zu 15 Gew.-% weiterer (Meth)acrylat-Monomere mit basischen Gruppen oder Säuregruppe im Alkylrest zusammensetzen.

WO 00/74655 beschreibt ein Wirkstofffreigabesystem mit zweifachem Freigabepuls, der durch einen dreischichtigem Aufbau bewirkt wird. Der Kern enthält einen Wirkstoff und eine in Gegenwart von Wasser quellende Substanz, z. B. eine vernetzte Polyacrylsäure. Ein innerer Überzug besteht aus einem wasserunlöslichen Trägermaterial, z. B. einem kationischen (Meth)acrylat-Copolymer, und enthält ein wasserlösliches partikulares Material, z. B. ein Pektin, wodurch eine Porenbildung erreicht werden kann. Ein äußerer Überzug enthält den gleichen oder einen anderen Wirkstoff. Im Gastrointestinaltrakt wird zunächst der außen liegende Wirkstoff freigesetzt, während der im Kern vorhandene Wirkstoff zeitlich versetzt durch die Poren in der mittleren Schicht freigegeben wird. Die dreischichtige Arzneiform kann optional noch einen

weiteren Überzug, z. B. aus einem Carboxylgruppen-haltigen (Meth)acrylat-Copolymeren aufweisen.

US 5,508,040 beschreibt eine multipartikuläre Arzneiform, die aus einer Vielzahl von Pellets besteht, die in einem Bindemittel zusammengehalten werden. Die Pellets weisen im Kern einen Wirkstoff und einen osmotisch aktiven Modulator, z. B. NaCl oder eine organische Säure, auf. Die Pelletkerne werden mit unterschiedlich dicken Überzügen, z. B. aus (Meth)acrylat-Copolymeren mit quaternären Ammoniumgruppen, versehen. Zur Reduzierung der Permeabilität enthalten die Überzüge noch hydrophobe Substanzen, z. B. Fettsäuren, in Mengen von 25 Gew.-% oder darüber. Die multipartikuläre Arzneiform setzt sich durch eine den enthaltenen Wirkstoff in einer Vielzahl von Pulsen frei, die der Anzahl der unterschiedlich dick überzogenen Pelletpopulationen entspricht.

EP 1 064 938 A1 beschreibt eine Arzneiform, die im Kern einen Wirkstoff und eine oberflächenaktive Substanz (Surfactant) aufweist. Der Kern kann zusätzlich eine organische Säure enthalten und ist überzogen mit (Meth)acrylat-Copolymeren mit quaternären Ammoniumgruppen. Es werden „gepulste“ Freigabekurven erhalten. Treppenartige Freigabekurven können durch die Kombination unterschiedlich überzogener Pellets in einer Arzneiform erhalten werden.

WO 01/13895 beschreibt bimodale Freigabesysteme für Wirkstoffe mit sedativ hypnotischer Wirkung. Die Freigabepprofile werden durch Mischungen verschiedener Pelletpopulationen realisiert.

WO 01/37815 beschreibt mehrschichtige Freigabesysteme zur gesteuerten, pulsartigen Abgabe von Wirkstoffen. Dabei ist eine innere Membran vorhanden, die durch die im Kern vorhandene Wirkstoffformulierung aufgelöst werden kann.

Weiterhin ist eine äußere Membran vorhanden, die zusätzlich eine porenbildende Substanz aufweist.

WO 01/58433 beschreibt mehrschichtige Freigabesysteme zur gesteuerten, pulsartigen Abgabe von Wirkstoffen. Dabei ist der Wirkstoff im Kern enthalten und wird von einer darmsaftlöslichen Polymermembran umgeben. Eine äußere Membran besteht aus einer Mischung eines darmsaftlöslichen Polymers mit einem wasserunlöslichen Polymer in definierten Mengenbereichen. Zwischen der inneren und der äußeren Membran kann sich eine Zwischenschicht befinden, die eine organische Säure enthält.

## Aufgabe und Lösung

Ausgehend von EP-A 0 436 370 und WO 00/19984 sollte eine Arzneiform entwickelt werden, die es erlaubt die Permeabilität von Filmüberzügen durch intrinsische Modulation zu beeinflussen, so dass Freigabepprofile mit Verläufen nullter Ordnung, erster Ordnung, erster Ordnung mit einsetzender Beschleunigungsphase, langsam-schnell, schnell-langsam individuell je nach Wirkstoff und therapeutischen Bedarf eingestellt werden können.

Die Aufgabe wird gelöst durch eine

Mehrschichtige Arzneiform für die kontrollierte Wirkstofffreisetzung, enthaltend

- a) eine Kernschicht, enthaltend eine in Bezug auf die Wirkstoffabgabe modulatorisch wirkende Substanz, gegebenenfalls einen neutralen Kern und/oder einen Wirkstoff,
- b) eine innere Kontrollschicht, die die Abgabe der modulatorisch wirkenden Substanz und des gegebenenfalls enthaltenen Wirkstoffs aus der Kernschicht beeinflusst, bestehend aus pharmazeutisch verwendbaren Polymeren, Wachsen, Harze und/oder Proteinen
- c) eine Wirkstoffschicht, enthaltend einen pharmazeutischen Wirkstoff und gegebenenfalls eine modulatorisch wirkende Substanz,
- d) eine äußere Kontrollschicht, enthaltend zu mindestens 60 Gew.-% ein oder eine Mischung aus mehreren (Meth)acrylatcopolymeren, aus 98 bis 85 C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der (Meth)acrylsäure und 2 bis 15 Gew.-% Methacrylatmonomeren mit einer quaternären Ammoniumgruppe im

Alkylrest, und gegebenenfalls bis zu 40 Gew.-% weitere pharmazeutisch verwendbare Polymere,

wobei die Schichten zusätzlich und in an sich bekannter Weise pharmazeutisch übliche Hilfsstoffe enthalten können.

### **Ausführung der Erfindung**

Die Erfindung betrifft eine mehrschichtige Arzneiform für die kontrollierte Wirkstofffreisetzung, enthaltend im wesentlichen, eine Kernschicht a) und die Schichten b), c) und d). Zusätzlich können noch übliche Topcoatschichten, die z. B. pigmentiert sein können, vorhanden sein.

#### **Die Kernschicht a)**

Die mehrschichtige Arzneiform besitzt eine Kernschicht a), enthaltend eine in Bezug auf die Wirkstoffabgabe modulatorisch wirkende Substanz, gegebenenfalls einen neutralen Kern (Nonpareilles) und/oder einen Wirkstoff.

Geeignete Herstellungsverfahren für die Kernschicht a) sind direktes Verpressen, Verpressen von Trocken-, Feucht- oder Sintergranulaten, Extrusion und anschließende Ausrundung, feuchte oder trockene Granulation oder direkte Pelletierung (z.B. auf Tellern) oder durch Binden von Pulvern (Powder layering) auf wirkstofffreie Kugeln bzw. Kerne (Nonpareilles) oder wirkstoffhaltige Partikeln.

Neben dem Wirkstoff, der in Bezug auf die Wirkstoffabgabe modulatorisch wirkenden Substanz und dem gegebenenfalls vorhandenen neutralen Kern

(Nonpareilles) kann die Kernschicht a) weitere pharmazeutische Hilfsstoffe enthalten: Bindemittel, wie Zellulose und deren Derivate, Polyvinylpyrrolidon (PVP), Feuchthaltemittel, Zerfallsförderer, Gleitmittel, Sprengmittel, Stärke und deren Derivate, Zucker Solubilisatoren oder andere.

### **Alternativen für den Aufbau der Kernschicht a)**

Die Kernschicht kann alternativ und im wesentlichen folgende Bestandteile enthalten

- I. eine modulatorisch wirkende Substanz z. B. in Kristall-, Granulat-, oder Copräzipitatform. Die Größe von Granulaten oder Kristallen kann z. B. zwischen 0,01 und 2,5 mm, liegen,
- II. eine modulatorisch wirkende Substanz und einen Wirkstoff, die in beliebiger Reihenfolge schichtweise aufeinander oder in Mischung vorliegen können,
- III. einen neutralen Kern (Nonpareilles), beschichtet mit einer modulatorisch wirkenden Substanz,
- IV. einen neutralen Kern (Nonpareilles), beschichtet mit einer modulatorisch wirkenden Substanz und einem Wirkstoff, die in beliebiger Reihenfolge schichtweise aufeinander oder in Mischung vorliegen können.



## **Modulatorisch wirkende Substanzen**

Erfindungsgemäß zu verwendende modulatorisch wirkende Substanz können ein Molekulargewicht unter 500 aufweisen, in fester Form vorliegen und ionogen sein.

Bevorzugt ist die modulatorisch wirkende Substanz wasserlöslich.

Die modulatorisch wirkende Substanz kann z. B. eine organische Säure oder das Salz einer organischen oder anorganischen Säure sein.

Die modulatorisch wirkende Substanz kann z. B. Bernsteinsäure, Citronensäure, Weinsäure, Laurylschwefelsäure, ein Salz dieser Säuren oder ein Salz aus folgenden Anionen sein: Taurochlolat und andere Cholate, Chloride, Acetate, Lactate, Phosphate und/oder Sulfate.

## **Funktionsweise der Komponenten untereinander**

Die Funktionsweise der modulatorisch wirkenden Substanz in der mehrschichtigen Arzneiform kann in etwa wie folgt beschrieben werden: Na-Succinat (Bernsteinsäure), Na-Acetat und Zitronensäure beschleunigen die Wirkstoffabgabe.

NaCl und Na-Citrat verlangsamen die Wirkstoffabgabe.

Enthält die Wirkstoffschicht c) zusätzlich zur inneren Kernschicht a) eine modulatorisch wirkende Substanz, so bestimmt sich die Wirkstoffabgabe zunächst durch die in der äußeren Schicht, der Wirkstoffschicht c), enthaltene

modulatorisch wirkenden Substanz. Ist diese weitgehend verbraucht, setzt die Wirkung der modulatorisch wirkenden Substanz in der inneren Schicht, der inneren Kernschicht a), ein und bestimmt die weitere Wirkstoffabgabe.

Durch die Kombination unterschiedlicher Mengen einer und/oder verschiedener modulatorisch wirkender Substanzen in beiden Schichten lassen sich die verschiedenen Wirkstoffabgabepprofile an den Wirkstoff bzw. das therapeutische Ziel anpassen. Hinzu kommt noch die Wirkung der inneren Kontrollschicht b), die ihrerseits wiederum die Abgabe der modulatorisch wirkenden Substanz aus der Kernschicht a) steuert.

Die Menge der Wirkstoffabgabe wird im wesentlichen durch die äußere Kontrollschicht d) gesteuert. Enthält die innere Kontrollschicht zusätzlich einen Wirkstoff, kann diese zur Justierung des Wirkstoffabgabeprofils gegen Ende der Wirkstoffabgabe genutzt werden.

Enthalten die Wirkstoffe selbst ionische Gruppen bzw. liegen in der Salzform vor, so kann der Wirkstoff selbst die Wirkung der modulatorisch wirkenden Substanz bzw. Substanzen dahingehend beeinflussen, daß diese abgeschwächt oder verstärkt wird. Diese Interaktion kann als weiteres Steuerungselement genutzt werden. Dies ist z. B. bei den Wirkstoffen Metoprolol-Succinat und Terbutalin-Sulfat der Fall.

### **Die innere Kontrollschicht b)**

Die innere Kontrollschicht, beeinflusst die Abgabe der modulatorisch wirkenden Substanz und des gegebenenfalls enthaltenen Wirkstoffs aus der Kernschicht. Die innere Kontrollschicht enthält im wesentlichen pharmazeutisch verwendbare Polymere, Wachse und/oder Proteine. Zur Unterstützung der Formulierung

können weitere pharmazeutisch übliche Hilfsstoffe wie z. B. Bindemittel, wie Zellulose und deren Derivate, Weichmacher, Polyvinylpyrrolidon (PVP), Feuchthaltemittel, Zerfallsförderer, Gleitmittel, Sprengmittel, Stärke und deren Derivate, Zucker und/oder Solubilisatoren beigemischt sein.

Die innere Kontrollschicht b) kann z. B. aus einem Polymeren bestehen, das wasserunlöslich oder in Wasser nur quellbar ist.

Geeignet sind z. B. die folgenden Polymere:

Copolymere aus Methylmethacrylat und/oder Ethylacrylat und Methacrylsäure,  
Copolymere aus Methylmethacrylat, Methylacrylat und Methacrylsäure,  
Copolymere aus Methylmethacrylat, Butylmethacrylat und  
Dimethylethylmethacrylat, Copolymere aus Methylmethacrylat, Ethylacrylat und  
Trimethylammoniummethylmethacrylat, Copolymere aus Methylmethacrylat und  
Ethylacrylat, Copolymere aus Ethylacrylat, Methylacrylat, Butylmethacrylat und  
Methacrylsäure

Polyvinylpyrrolidone (PVP), Polyvinylalkohole, Polyvinylalkohol-  
Polyethylenglycol-Graft-Copolymer (Kollicoat®), Stärke und deren Derivate,  
Polyvinylacetatphtalat (PVAP, Coateric®), Polyvinylacetat (PVAc, Kollicoat),  
Vinylacetat-Vinylpyrrolidon-Copolymer (Kollidon® VA64), Vinylacetat :  
Crotonsäure-Copolymer 9:1 (VAC : CRA, Kollicoat® VAC), Polyethylenglykole  
mit einem Molekulargewicht über 1000 (g/mol), Chitosan, ein  
(Meth)acrylatcopolymer, bestehend aus 20 – 40 Gew.-% Methylmethacrylat und  
60 bis 80 Gew.-% Methacrylsäure, eine vernetzte und/oder unvernetzte  
Polyacrylsäure; ein Na-Alginat, und/oder ein Pektin,

Cellulosen wie z. B. anionische Carboxymethylcellulose und deren Salze (CMC,  
Na-CMC, Ca-CMC, Blanose, Tylopur) , Carboxymethylethylcellulose (CMEC,  
Duodcell®), Hydroxyethylcellulose (HEC, Klucel), Hydroxypropylcellulose  
(HPC), Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC, Pharmacoat, Methocel, Sepifilm,  
Viscontran, Opadry,), Hydroxymethylcellulose (HEMC), Ethylcellulose (EC,  
Ethocel®, Aquacoat®, Surelease®), Methylcellulose (MC, Viscontran, Tylopur,  
Methocel), Celluloseester, Celluloseglycolat, Celluloseacetatphtalat (CAP,  
Celluloseacetat, PhEur, Celluloseacetate-phtalate, NF, Aquateric®),  
Celluloseacetatsuccinat (CAS), Celluloseacetattrimeliat (CAT),

Hydroxypropylmethylcellulosephtalat (HPMCP, HP50, HP55),  
Hydroxypropylmethylcelluloseacetatsuccinat (HPMCAS -LF, -MF, -HF).

Die innere Kontrollschicht kann aus einem Wachs, wie z. B. Carnaubawachs, und/oder Bienenwachs bestehen bzw. dieses enthalten.

Die innere Kontrollschicht kann das Harz Shellack enthalten bzw. aus diesem bestehen.

Die innere Kontrollschicht kann ein Protein, wie z. B. Albumin, Gelatine, Zein, Gluten, Kollagen und/oder Lektine enthalten bzw. daraus bestehen. Das Protein der inneren Kontrollschicht soll bevorzugter Weise keine therapeutische Funktion, wie dies bei Protein- oder Peptidwirkstoffen der Fall ist, aufweisen, damit sich die technischen Effekte der inneren Kontrollschicht b) auf der einen Seite und der Wirkstoffschicht c) bzw. der Kernschichtschicht a), sofern diese einen Wirkstoff enthält, auf der anderen Seite nach Möglichkeit nicht überlagern.

### **Die Wirkstoffschicht c)**

Die Wirkstoffschicht c), enthält einen pharmazeutischen Wirkstoff, der mit dem Wirkstoff der Kernschicht identisch oder verschieden sein kann, sowie gegebenenfalls eine modulatorisch wirkende Substanz, die mit der modulatorisch wirkende Substanz der Kernschicht identisch oder verschieden sein kann.

## Wirkstoffe

Die erfindungsgemäße mehrschichtige Arzneiform ist im Prinzip für beliebige Wirkstoffe geeignet. Gebräuchliche Arzneistoffe sind in Nachschlagewerken, wie z.B. der Roten Liste oder dem Merck Index zu entnehmen.

Die im Sinne der Erfindung eingesetzten Arzneistoffe sind dazu bestimmt, am oder im menschlichen oder tierischen Körper Anwendung zu finden, um

1. Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu heilen, zu lindern, zu verhüten oder zu erkennen.
2. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände erkennen lassen.
3. vom menschlichen oder tierischen Körper erzeugte Wirkstoffe oder Körperflüssigkeiten zu ersetzen.
4. Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, zu beseitigen oder unschädlich zu machen oder
5. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände zu beeinflussen.

Die erfindungsgemäße Formulierung eignet sich zur Verabreichung grundsätzlich beliebiger pharmazeutischer Wirkstoffe oder biologisch aktiver Substanzen, die vorzugsweise als Bestandteil einer multipartikulären Arzneiform, von pellethaltigen Tabletten, Minitabletten, Kapseln, Sachets, Brausetabletten oder Trockensäften verabreicht werden können.

## Therapieklassen

Diese pharmazeutisch aktiven Substanzen können einer oder mehrerer Wirkstoffklassen angehören, wie ACE-Hemmer, Adrenergika, Adrenocortikosteroide, Aknetherapeutika, Aldose-Reduktase-Hemmer,

Aldosteron-Antagonisten, Alpha-Glucosidasehemmer, Alpha 1- Antagonisten,  
 Mittel gegen Alkoholabusus, Aminosäuren, Amöbizide, Anabolika, Analeptika,  
 Anaesthetika-Zusätze, Anaesthetika (nicht inhalativ), Anaesthetika (lokal),  
 Analgetika, Androgene, Anginatherapeutika, Antagonisten, Antiallergika,  
 Antiallergika wie PDE-Hemmer, Antiallergika zur Asthmabehandlung, Weitere  
 Antiallergika (z.B. Leukotrienantagonisten, Antianämika, Antiandrogene,  
 Antianxiolytika, Antiarthritika, Antiarrhythmika, Antiatheriosklerotika, Antibiotika,  
 Anticholinergika, Anticonvulsiva, Antidepressiva, Antidiabetika, Antidiarrhoika,  
 Antidiuretika, Antidots, Antiemetika, Antiepileptika, Antifibrinolytika,  
 Antiepileptika, Antihelminthika, Antihistaminika, Antihypotensiva,  
 Antihypertensiva, Antihypertonika, Antihypotonika, Antikoagulantien,  
 Antimykotika, Antiöstrogene, Antiöstrogene (Nicht-Steroide), Antiparkinson-  
 Mittel, Antiphlogistika, Antiproliferative Wirkstoffe, Antiprotozoen Wirkstoffe,  
 Antirheumatika, Antischistosomizide, Antispasmolytika, Antithrombotika,  
 Antitussiva, Appetitzügler, Arteriosklerosemittel, Bakteriostatika, Betablocker,  
 Betarezeptorenblocker, Bronchodilatoren, Carboanhydrase-Hemmer,  
 Chemotherapeutika, Choleretika, Cholinergika, Cholinergische Agonisten,  
 Cholinesterase-Hemmer, Mittel zur Behandlung von Colitis ulcerosa,  
 Cyclooxygenasehemmer, Diuretika, Ektoparasitizide, Emetika, Enzyme, Enzym-  
 Hemmer, Enzyminhibitoren, Wirkstoffe gegen Erbrechen, Fibrinolytika,  
 Fungistatika, Gichtmittel, Glaukomtherapeutika, Glucocorticoide,  
 Glucocortikosteroide, Hämostatika, Herzglykoside, Histamin H2-Antagonisten,  
 Hormone und deren Hemmstoffe, Immuntherapeutika, Kardiotonika,  
 Kokkidioostatika, Laxantien, Lipidsenker, Magen-Darmtherapeutika,  
 Malariatherapeutika, Migränemittel, Mikrobiozide, Morbus Crohn,  
 Metastasenhemmer, Migränemittel, Mineralstoffpräparate, motilitätssteigernde  
 Wirkstoffe, Muskelrelaxantien, Neuroleptika, Wirkstoffe zur Behandlung der  
 Oestrogene, Osteoporose, Otologika, Parkinsonmittel, Phytopharmaka,  
 Protonenpumpenhemmer, Prostaglandine, Wirkstoffe zur Behandlung der

benignen Prostatahyperplasie, Wirkstoffe zur Behandlung des Pruritus, Psoriasis Wirkstoffe, Psychopharmaka, Radikalfänger, Renin-Antagonisten, Schilddrüsentherapeutika, Wirkstoffe zur Behandlung von Seborrhoe, Wirkstoffe gegen Seekrankheit, Spasmolytika, alpha- und beta-Sympatomimetika, Tenatoprazol, Thrombozytenaggregationshemmer, Tyrosinkinaseinhibitoren, Tranquilizer, Ulkustherapeutika, Weitere Ulkustherapeutika, Mittel zur Behandlung der Urolithiasis, Virustatika, Vitamine, Zytokine, Wirkstoffe für die Kombinationstherapie mit Zytostatika, Zytostatika.

### **Wirkstoffe**

Beispiele geeigneter Wirkstoffe sind Acarbose, Acetylsalicylsäure, Abacavir, Aceclofenac, Aclarubicin, Acyclovir, Actinomycin, Adalimumab, Adefovir, Adefovirdipivoxil, Adenosylmethionin, Adrenalin und Adrenalinderivate, Agalsidase alpha, Agalsidase beta, Alemtuzumab, Almotriptan, Alphacept, Allopurinol, Almotriptan, Alosetron, Alprostadil, Amantadin, Ambroxol, Amisulprid, Amlodipin, Amoxicillin, 5-Aminosalicylsäure, Amitriptylin, Amlodipin, Amoxicillin, Amprenavir, Anakinra, Anastrozol, Androgen und Androgenderivate, Apomorphin, Aripiprazol, Arsentrioxid, Artemether, Atenolol, Atorvastatin, Atosiban, Azathioprin, Azelainsäure, Barbitursäurederivate, Balsalazid, Basiliximab, Beclapermin, Beclomethason, Bemiparin, Benzodiazepine, Betahistin, Bexaroten, Bezafibrat, Bicalutamid, Bimatoprost, Bosentan, Botulinumtoxin, Brimonidin, Brinzolamid, Budesonid, Budipin, Bufexamac, Bumetanid, Buprenorphin, Bupropion, Butizin, Calcitonin, Calciumantagonisten, Calciumsalze, Candesartan, Capecitabin, Captopril, Carbamazepin, Carifenacin, Carvedilol, Caspofungin, Cefaclor, Cefadroxil, Cefalexin, Cefalosporine, Cefditoren, Cefprozil, Celecoxib, Cepecitabin, Cerivastatin, Cetirizin, Cetrorelix, Cetuximab, Chenodeoxycholsäure, Choriogonadotropin, Ciclosporin, Cidofovir, Cimetidin, Ciprofloxacin, Cisplatin,



Cladribin, Clarithromycin, Clavulansäure, Clindamycin, Clobutinol, Clonidin,  
 Clopidogrel, Codein, Coffein, Colestyramin, Cromoglicinsäure, Cotrimoxazol,  
 Cumarin und Cumarinderivate, Darbepoetin, Cysteamin, Cystein, Cytarabin,  
 Cyclophosphamid, Cyproteron, Cytarabin, Daclizumab, Dalfopristin,  
 Danaparoid, Dapiprazol, Darbepoetin, Defepripron, Desipramin, Desirudin,  
 Desloaratadin, Desmopressin, Desogestrel, Desonid, Dexibuprofen,  
 Dextketoprofen, Disoproxil, Diazepam und Diazepamderivate, Dihydralazin,  
 Diltiazem, Dimenhydrinat, Dimethylsulfoxid, Dimeticon, Dipivoxil, Dipyridarnoi,  
 Dolasetron, Domperidon und Domperidanderivate, Donepzil, Dopamin,  
 Doxazosin, Doxorubizin, Doxylamin, Diclofenac, Divalproex, Dronabinol,  
 Drospirenon, Drotrecogin alpha, Dutasterid, Ebastin, Econazol, Efavirenz,  
 Eletripan, Emidastin, Emtricitabin, Enalapril, Encepur, Entacapon, Enfurvirtid,  
 Ephedrin, Epinephrin, Eplerenon, Epoetin und Epoetinderivate, Eprosartan,  
 Eptifibatid, Ertapenem, Esomeprazol, Estrogen und Estrogenderivate,  
 Etanercept, Ethenzamid, Ethinöstradiol, Etofenamat, Etofibrat, Etofillin,  
 Etonogestrel, Etoposid, Exemestan, Ezetimib, Famciclovir, Famotidin,  
 Faropenandaloxat, Felodipin, Fenofibrat, Fentanyl, Fenticonazol, Fexofenadin,  
 Finasterid, Fluconazol, Fludarabin, Flunarizin, Fluorouracil, Fluoxetin,  
 Flurbiprofen, Flupirtin, Flutamid, Fluvastatin, Follitropin, Fomivirsin,  
 Fondaparinux, Formoterol, Fosfomicin, Frovatriptan, Furosemid, Fusidinsäure,  
 Gadobenat, Galantamin, Gallopamil, Ganciclovir, Ganirelix, Gatifloxacin,  
 Gefitinib, Gemfibrozil, Gentamicin, Gepiron, Gestagen und Gestagenderivate,  
 Ginkgo, Glatiramer, Glibenclamid, Glipizide, Glucagon, Glucitol und  
 Glucitolclerivate, Glucosamin und Glucosaminderivate, Glykosidantibiotika, ,  
 Glutathion, Glycerol und Glycerolderivate, Hypothalamushormone, Goserelin,  
 Grepafloxacin, Gyrasehemmer, Guanethidin, Gyrasehemmer, Hämin,  
 Halofantrin, Haloperidol, Harnstoffderivate als orale Antidiabetika, Heparin und  
 Heparinderivate, Herzglykoside, Hyaluronsäure, Hydralazin, Hydrochlorothiazid  
 und Hydrochlorothiazidderivate, Hydroxyomeprazol, Hydroxyzin, Ibritumomab,

Ibuprofen, Idarubicin, Ifliximab, Ifosfamid, Iloprost, Imatinib, Imidapril,  
 Imiglucerase, Imipramin, Imiquimod, Imidapril, Indometacin, Indoramin,  
 Infliximab, Insulin, Insulin glargin, Interferone, Irbesartan, Irinotecan, Isoconazol,  
 Isoprenalin, Itraconazol, Ivabradine, Jod und Jodderivate, Johanniskraut,  
 Kaliumsalze, Ketoconazol, Ketoprofen, Ketotifen, Lacidipin, Lansoprazol,  
 Laronidase, Latanoprost, Leflunomid, Lepirudin, Lercanidipin, Leteprinin,  
 Letrozol, Levacetylmethadol, Levetiracetam, Levocetirizin, Levodopa,  
 Levodropropicin, Levomethadon, Licofelone, Linezolid, Lipinavir, Liponsäure und  
 Liponsäurederivate, Lisinopril, Lisurid, Lofepamin, Lodoxamid, Lomefloxacin,  
 Lomustin, Loperamid, Lopinavir, Loratadin, Lornoxicam, Losartan, Lumefantrin,  
 Lutropine, Magnesiumsalze, Makrolidantibiotika, Mangafodipir, Maprotilin,  
 Mebendazol, Mebeverin, Meclozin, Mefenaminsäure, Mefloquin, Meloxicam,  
 Memantin, Mepindolol, Meprobamat, Meropenem, Mesalazin, Mesuximid,  
 Metamizol, Metformin, Methadon, Methotrexat, Methyl-(5-amino-4-oxopentanoat),  
 Methylinaloxon, Methylnaltrexone, Methylphenidat,  
 Methylprednisolon, Metixen, Metoclopramid, Metoprolol, Metronidazol,  
 Mianserin, Mibefradil, Miconazol, Mifepriston, Miglitol, Miglustad, Minocyclin,  
 Minoxidil, Misoprostol, Mitomycin, Mizolastin, Modafinil, Moexipril, Montelukast,  
 Moroctocog, Morphinane, Morphin und Morphinderivate, Moxifloxacin,  
 Mutterkornalkaloide, Nalbuphin, Naloxon, Naproxen, Naratriptan, Narcotin,  
 Natamycin, Nateglinid, Nebivolol, Nefazodon, Nelfinavir, Neostigmin,  
 Neramexan, Nevirapin, Nicergolin, Nicethamid, Nifedipin, Nifluminsäure,  
 Nimodipin, Nimorazol, Nimustin, Nesiritid, Nisoldipin, Norfloxacin,  
 Novaminsulfon, Noscapin, Nystatin, Ofloxacin, Oktotride, Olanzapin,  
 Olmesartan, Olsalazin, Oseltamivir, Omeprazol, Omoconazol, Ondansetron,  
 Orlistat, Oseltamivir, Oxaceprol, Oxacillin, Oxaliplatin, Oxaprozin,  
 Oxcarbacepin, Oxiconazol, Oxymetazolin, Palivizumab,  
 Palonosetron, Pantoprazol, Paracetamol, Parecoxib, Paroxetin, Pegaspargase,  
 Peg-Interferon, Pegfilgrastim, Penciclovir, orale Penicilline, Pentazocin,

Pentifyllin, Pentoxifyllin, Peptidantibiotika, Perindopril, Perphenazin, Pethidin,  
 Pflanzenextrakte, Phenazon, Pheniramin, Phenylbuttersäure, Phenytoin,  
 Phenothiazine, Phenserin, Phenylbutazon, Phenytoin, Pimecrolimus, Pimozid,  
 Pindolol, Pioglitazon, Piperazin, Piracetam, Pirenzepin, Piribedil, Pirlindol,  
 Piroxicam, Pramipexol, Pramlintide, Pravastatin, Prazosin, Procain, Promazin,  
 Propiverin, Propranolol, Propionsaurederivate, Propyphenazon, Prostaglandine,  
 Protionamid, Proxyphyllin, Quetiapin, Quinapril, Quinaprilat, Quinupristin,  
 Ramipril, Ranitidin, Rabeprazol, Raloxifen, Ranolazine, Rasburicase,  
 Reboxetin, Repaclinide, Reproterol, Reserpin, Revofloxacin, Ribavirin,  
 Rifampicin, Riluzole, Rimexolon, Risedronat, Risperidon, Ritonavir, Rituximab,  
 Rivastimen, Risatriptan, Rofecoxib, Ropinirol, Ropivacain, Rosiglitazon,  
 Roxatidin, Roxithromycin, Ruscogenin, Rosuvastatin, Rutosid und  
 Rutosidderivate, Sabadilla, Salbutamol, Salicylate, Salmeterol, Saperconazole,  
 Schilddrüsenhormone, Scopolamin, Selegilin, Sertaconazol, Sertindol, Sertralin,  
 Sevelamer, Sibutramin, Sildenafil, Silikate, Simvastatin, Sirolimus, Sitosterin,  
 Sotalol, Spagluminsäure, Sparfloxacin, Spectinomycin, Spiramycin, Spirapril,  
 Spironolacton, Stavudin, Streptomycin, Sucralfat, Sufentanil, Sulbactam,  
 Sulfonamide, Sulfasalazin, Sulpirid, Sultamicillin, Sultiam, Sumatriptan,  
 Suxamethoniumchlorid, Tacrin, Tacrolimus, Tadalafil, Taliolol, Talsaclidin,  
 Tamoxifen, Tasonermin, Tazaroten, Tegafur, Tegaserod, Telithromycin,  
 Telmisartan, Temoporfin, Temozolomid, Tenatoprazol, Tenecteplase,  
 Teniposid, Tenofovir, Tenoxicam, Teriparatid, Terazosin, Terbinafin, Terbutalin,  
 Terfenadin, Teriparatid, Terlipressin, Tertatolol, Testosteron und  
 Testosteronderivate, Tetracycline, Tetryzolin, Tezosentan, Theobromin,  
 Theophyllin, Theophyllinderivate, Thiamazol, Thiotepa, Thr.  
 Wachstumsfaktoren, Tiagabin, Tiaprid, Tibolon, Ticlopidin, Tilidin, Timolol,  
 Tinidazol, Tioconazol, Tioguanin, Tiotropium, Tioxolon, Tirazetam, Tiopramid,  
 Trofiban, Tizanidin, Tolazolin, Tolbutamid, Tolcapon, Tolnaftat, Tolperison,  
 Tolterodin, Topiramat, Topotecan, Torasemid, Tramadol, Tramazolin,

Trandolapril, Tranlycypromin, Trapidil, Trastuzumab, Travoprost, Trazodon, Trepostinil, Triamcinolon und Triamcinolonderivate, Triamteren, Trifluoperidol, Trifluridin, Trimetazidine, Trimethoprim, Trimipramin, Tripelennamin, Triprolidin, Trifosfamid, Tromantadin, Trometamol, Tropalpin, Trovafloxacin, Troxerutin, Tulobuterol, Trypsine, Tyramin, Tyrothricin, Urapidil, Ursodeoxycholsäure, Theophyllin Ursodeoxycholsäure, Valaciclovir, Valdecoxib, Valganciclovir, Valproinsäure, Valsartan, Vancomycin, Vardenafil, Vecuroniumchlorid, Venlafaxin, Verapamil, Verteporfin, Vidarabin, Vigabatrin, Viloxazin, Vinblastin, Vincamin, Vincristin, Vindesin, Vinorelbin, Vinpocetin, Viquidil, Vitamin D und Derivate von Vitamin D, Voriconazol, Warfarin, Xantinolnicotinat, Ximelagatran, Xipamid, Zafirlukast, Zalcitabin, Zaleplon, Zanamivir, Zidovudin, Ziprasidon, Zoledronsäure, Zolmitriptan, Zolpidem, Zopiclon, Zotepin und dergleichen.

### **Besonders bevorzugte Wirkstoffe**

Beispiele besonders bevorzugter Wirkstoffe sind Metoprolol Succinat und Terbutalin Sulphat.

Die Wirkstoffe können gewünschtenfalls auch in Form ihrer pharmazeutisch annehmbaren Salze oder Derivate verwendet werden, und im Falle chiraler Wirkstoffe können sowohl optisch aktive Isomere als auch Racemate oder Diastereoisomerengemische eingesetzt werden. Gewünschtenfalls können die erfindungsgemässen Zusammensetzungen auch zwei oder mehrere pharmazeutische Wirkstoffe enthalten.

### Die äußere Kontrollschicht d)

Die äußere Kontrollschicht d), enthält zu mindestens 60, bevorzugt mindestens 80, besonders bevorzugt 90 bis 100 Gew.-% ein oder eine Mischung aus mehreren (Meth)acrylatcopolymeren, aus 98 bis 85 C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der (Meth)acrylsäure und 2 bis 15 Gew.-% Methacrylatmonomeren mit einer quaternären Ammoniumgruppe im Alkylrest, und gegebenenfalls bis zu 40, bevorzugt bis 20, insbesondere 0 bis 10 Gew.-% weitere pharmazeutisch verwendbare Polymere. Besonders bevorzugt sind jedoch keine weiteren pharmazeutisch verwendbare Polymere enthalten. Die Angaben zu den Gew.-% der oben genannten Polymere in der äußeren Kontrollschicht d) berechnen sich dabei ohne Berücksichtigung eventuell zusätzlich enthaltener pharmazeutisch üblicher Hilfsstoffe.

Entsprechende (Meth)acrylat-Copolymere sind z. B. aus EP-A 181 515 oder aus DE-PS 1 617 751 bekannt. Es handelt sich um unabhängig vom pH-Wert lösliche oder quellbare Polymerisate, die für Arzneimittelüberzügen geeignet sind. Als mögliches Herstellungsverfahren ist die Substanzpolymerisation in Gegenwart eines im Monomerengemisch gelösten radikalbildenden Initiators zu nennen. Ebenso kann das Polymerisat auch mittels Lösungs- oder Fällungspolymerisation hergestellt werden. Das Polymerisat kann auf diese Weise in Form eines feinen Pulvers erhalten werden, was bei der Substanzpolymerisation durch Mahlen, bei Lösungs- und Fällungspolymerisation z. B. durch Sprühtrocknung erreichbar ist.

Das (Meth)acrylat-Copolymer, setzt sich aus 85 bis 98 Gew.-% radikalisch polymerisierten C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und

15 bis 2 Gew.-% (Meth)acrylat-Monomeren mit einer quaternären Ammoniumgruppe im Alkylrest zusammen.

Bevorzugte C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure sind Methylacrylat, Ethylacrylat, Butylacrylat, Butylmethacrylat und Methylmethacrylat.

Als (Meth)acrylat Monomer mit quaternären Ammoniumgruppen wird 2-Trimethylammoniummethylmethacrylat-Chlorid besonders bevorzugt.

Ein entsprechendes Copolymer, kann z. B. aus 50 - 70 Gew.-% Methylmethacrylat, 20 - 40 Gew.-% Ethylacrylat und 7 - 2 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylmethacrylat-Chlorid aufgebaut sein.

Ein konkret geeignetes Copolymer enthält 65 Gew.-% Methylmethacrylat, 30 Gew.-% Ethylacrylat und 5 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylmethacrylat-Chlorid aufgebaut sein (EUDRAGIT® RS).

Ein weiteres geeignetes (Meth)acrylat-Copolymer kann z. B. aus 85 bis weniger als 93 Gew.-% C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und mehr als 7 bis 15 Gew.-% (Meth)acrylat Monomeren mit einer quaternären Ammoniumgruppe im Alkylrest aufgebaut sein. Derartige (Meth)acrylat-Monomere sind handelsüblich und werden seit langem für retardierende Überzüge verwendet.

Ein konkret geeignetes Copolymer enthält z. B. 60 Gew.-% Methylmethacrylat, 30 Gew.-% Ethylacrylat und 10 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylmethacrylat-Chlorid (EUDRAGIT® RL).

Gegebenenfalls können in der äußeren Kontrollschicht d) bis zu 40, bevorzugt bis 20, insbesondere 0 bis 10 Gew.-% weitere pharmazeutisch verwendbare Polymere enthalten sein. Geeignete Polymere sind z. B.:

Copolymere aus Methylmethacrylat und/oder Ethylacrylat und Methacrylsäure, Copolymere aus Methylmethacrylat, Methylacrylat und Methacrylsäure, Copolymere aus Methylmethacrylat, Butylmethacrylat und Dimethylethylmethacrylat, Copolymere aus Methylmethacrylat, Ethylacrylat und Trimethylammoniummethylmethacrylat, Copolymere aus Methylmethacrylat und Ethylacrylat, Copolymere aus Ethylacrylat, Methylacrylat, Butylmethacrylat und Methacrylsäure

Polyvinylpyrrolidone (PVP), Polyvinylalkohole, Polyvinylalkohol-Polyethylenglycol-Graft-Copolymer (Kollicoat®), Stärke und deren Derivate, Polyvinylacetatphtalat (PVAP, Coateric®), Polyvinylacetat (PVAc, Kollicoat), Vinylacetat-Vinylpyrrolidon-Copolymer (Kollidon® VA64), Vinylacetat : Crotonsäure-Copolymer 9:1 (VAC : CRA, Kollicoat® VAC), Polyethylenglykole mit einem Molekulargewicht über 1000 (g/mol), Chitosan, ein (Meth)acrylatcopolymer, bestehend aus 20 – 40 Gew.-% Methylmethacrylat und 60 bis 80 Gew.-% Methacrylsäure, eine vernetzte und/oder unvernetzte Polyacrylsäure, ein Na-Alginat, und/oder ein Pektin,

Cellulosen wie z. B. anionische Carboxymethylcellulose und deren Salze (CMC, Na-CMC, Ca-CMC, Blanose, Tylopur), Carboxymethylethylcellulose (CMEC, Duodcell®), Hydroxyethylcellulose (HEC, Klucel), Hydroxypropylcellulose (HPC), Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC, Pharmacoat, Methocel, Sepifilm, Viscontran, Opadry,), Hydroxymethylcellulose (HEMC), Ethylcellulose (EC, Ethocel®, Aquacoat®, Surelease®), Methylcellulose (MC, Viscontran, Tylopur, Methocel), Celluloseester, Celluloseglycolat, Celluloseacetatphtalat (CAP,

Cellulosi acetas, PhEur, Celluloseacetate-phtalate, NF, Aquateric®),  
 Celluloseacetatsuccinat (CAS), Celluloseacetattrimeliat (CAT),  
 Hydroxypropylmethylcellulosephtalat (HPMCP, HP50, HP55),  
 Hydroxypropylmethylcelluloseacetatsuccinat (HPMCAS -LF, -MF, -HF).

### **Schichtdicken und Gewichtsanteile**

#### Kernschicht a)

Die Kernschicht a) (ohne Nonparielles) kann einen mittleren Durchmesser im Bereich von etwa 100 bis 800, bevorzugt 250 bis 500  $\mu\text{m}$  (entsprechend einem Bereich von etwa 60 bis 40 Mesh) aufweisen.

#### Innere Kontroll-Schicht b)

Die innere Kontroll-Schicht b) kann einen Gewichtsanteil von 0,5 bis 80, bevorzugt 2,5 bis 50, besonders bevorzugt 5 bis 40 Gew.-% bezogen auf die Kernschicht a) aufweisen. Die Schichtdicke beträgt günstigerweise etwa 1 bis 100, bevorzugt 5 bis 50, insbesondere 10 bis 40  $\mu\text{m}$ .

#### Wirkstoff-Schicht c)

Die Wirkstoff-Schicht c) kann 10 bis 400, bevorzugt 50 bis 200 Gew.-% bezogen auf die Kernschicht a) und die innere Kontroll-Schicht b) ausmachen.

#### Äußere Kontroll-Schicht d)

Die äußere Kontroll-Schicht d) kann einen Gewichtsanteil von 2,5 bis 100, bevorzugt 10 bis 70, besonders bevorzugt 20 bis 60 Gew.-% bezogen auf die



Kernschicht a), die innere Kontroll-Schicht b) und die Wirkstoffschicht c) aufweisen. Die Schichtdicke beträgt etwa 4 bis 150, insbesondere 15 bis 75, besonders bevorzugt 30 bis 70  $\mu\text{m}$ .

### **Pharmazeutisch übliche Hilfsstoffe**

Die Schichten a), b), c) und d) können zusätzlich und in an sich bekannter Weise pharmazeutisch übliche Hilfsstoffe enthalten..

Der erfindungsgemäßen Formulierung werden bevorzugt bei der Herstellung der Granulate oder Pulver pharmazeutisch übliche Hilfsstoffe, gelegentlich auch als übliche Zuschlagstoffe bezeichnet, hinzugefügt. Grundsätzlich müssen natürlich alle eingesetzten Substanzen toxikologisch unbedenklich und insbesondere in Arzneimitteln ohne Risiko für Patienten zu verwenden sein.

Einsatzmengen und Verwendung der pharmazeutisch üblichen Hilfsstoffe in Arzneimittelüberzügen oder Beschichtungen sind dem Fachmann geläufig.

Pharmazeutisch übliche Hilfsstoffe oder Zuschlagstoffe können z. B. Trennmittel, Pigmente, Stabilisatoren, Antioxidantien, Porenbildner, Penetrationsförderer, Glanzmittel, Aromastoffe oder Geschmacksmittel sein. Sie dienen als Verarbeitungshilfsmittel und sollen ein sicheres und reproduzierbares Herstellungsverfahren sowie gute Langzeitlagerstabilität gewährleisten oder sie erreichen in der Arzneiform zusätzliche vorteilhafte Eigenschaften. Sie werden den Polymerzubereitungen vor der Verarbeitung zugesetzt und können die Permeabilität der Überzüge beeinflussen, was ggf. als zusätzlicher Steuerparameter genutzt werden kann.

Trennmittel:

Trennmittel besitzen in der Regel lipophile Eigenschaften und werden in der Regel den Sprühsuspensionen zugesetzt. Sie verhindern eine Agglomeration der Kerne während der Befilmung. Bevorzugt werden Talkum, Mg- oder Ca - Stearat, gemahlene Kieselsäure, Kaolin oder nicht ionische Emulgatoren mit einem HLB - Wert zwischen 3 und 8 eingesetzt. Übliche Einsatzmengen für Trennmittel liegen zwischen 0,5 bis 100 Gew.-% bezogen auf das Kerngewicht.

Pigmente:

Mit dem Überzugsmittel unverträgliche Pigmente sind insbesondere solche Pigmente, die wenn sie der (Meth)acrylat-Copolymer-Dispersion direkt zugesetzt werden, z. B. durch Einrühren, in üblichen Anwendungsmengen von z. B. 20 bis 400 Gew.-% bezogen auf das Trockengewicht des (Meth)acrylat-Copolymeren zur Destabilisierung der Dispersion, Koagulation, zu Entmischungserscheinungen oder ähnlich unerwünschten Effekten führen. Weiterhin sind die zu verwendenden Pigmente natürlich nicht toxisch und für pharmazeutische Zwecke geeignet. Siehe dazu z. B. auch: Deutsche Forschungsgemeinschaft, *Farbstoffe für Lebensmittel*, Harald Boldt Verlag KG, Boppard (1978); Deutsche Lebensmittelrundschaue 74, Nr. 4, S. 156 (1978); Arzneimittelfarbstoffverordnung AmFarbV vom 25.08.1980.

Mit dem Überzugsmittel unverträgliche Pigmente können z. B. Aluminiumoxidpigmente sein. Unverträgliche Pigmente sind z. B., Gelborange , Cochenillerotlack, Farbpigmente auf Basis von Aluminiumoxid bzw Azofarbstoffen, Sulfonsäurefarbstoffe, Gelborange S (E110, C.I. 15985, FD&C Yellow 6), Indigocarmin (E132, C.I. 73015, FD&C Blue 2), Tartrazin (E 102, C.I. 19140, FD&C Yellow 5), Ponceau 4R (E 125, C.I. 16255, FD&C Cochineal Red A), Chinolingelb (E 104, C.I. 47005, FD&C Yellow 10), Erythrosin (E127, C.I. 45430, FD&C Red 3), Azorubin (E 122, C.I. 14720, FD&C

Carmoisine), Amaranth (E 123, C. I. 16185, FD&C Red 2), Brilliantsäuregrün (E 142, C.I. 44090, FD&C Green S).

Die angegebenen E-Nummern der Pigmente beziehen sich auf eine EU-Nummerierung. Siehe dazu auch „Deutsche Forschungsgemeinschaft, Farbstoffe für Lebensmittel, Harald Boldt Verlag KG, Boppard (1978); Deutsche Lebensmittelrundschau 74, Nr. 4, S. 156 (1978);

Arzneimittelfarbstoffverordnung AmFarbV vom 25.08.1980. Die FD&C-Nummern beziehen sich auf die Zulassung in Food, Drugs und Cosmetics durch U.S. Food and Drug Administration (FDA) beschrieben in: U.S. Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Office of Cosmetics and Colors: Code of Federal Regulations – Title 21 Color Additive Regulations Part 82, Listing of Certified Provisionally Listed Colors and Specifications (CFR 21 Part 82).

#### Weichmacher

Weitere Zuschlagstoffe können auch Weichmacher sein. Übliche Mengen liegen zwischen 0 und 50, bevorzugt 5 bis 20 Gew.-% bezogen z. B. auf das (Meth)acrylatcopolymer der äußeren Schicht d).

Weichmacher können je nach Typ (lipophil oder hydrophil) und zugesetzter Menge die Funktionalität der Polymerschicht beeinflussen. Weichmacher erreichen durch physikalische Wechselwirkung mit dem Polymeren eine Absenkung der Glasübergangstemperatur und fördern in Abhängigkeit von der zugesetzten Menge die Verfilmung. Geeignete Stoffe haben in der Regel ein Molekulargewicht zwischen 100 und 20.000 und enthalten eine oder mehrere hydrophile Gruppen im Molekül, z. B. Hydroxyl-, Ester- oder Aminogruppen.

Beispiele geeigneter Weichmacher sind Citronensäurealkylester, Glycerinester, Phthalsäurealkylester, Sebacinsäurealkylester, Succroseester, Sorbitanester,

Diethylsebacat, Dibutylsebacat und Polyethylenglykole 200 bis 12.000. Bevorzugte Weichmacher sind Triethylcitrat (TEC), Acetyltriethylcitrat (ATEC) und Dibutylsebacat (DBS). Weiterhin zu nennen sind in der Regel bei Raumtemperatur flüssige Ester wie Citrate, Phthalate, Sebacate oder Rizinusöl. Bevorzugt werden Zitronensäure- und Sebacinsäureester verwendet.

Die Zugabe der Weichmacher zur Formulierung kann in bekannter Weise, direkt, in wäßriger Lösung oder nach thermische Vorbehandlung der Mischung vorgenommen werden. Auch können Mischungen von Weichmachern eingesetzt werden.

### **Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen Arzneiform**

Die mehrschichtige Arzneiform kann in an sich bekannter Weise mittels üblicher pharmazeutischer Verfahren wie direktes Verpressen, Verpressen von Trocken-, Feucht- oder Sintergranulaten, Extrusion und anschließende Ausrundung, feuchte oder trockene Granulation oder direkte Pelletierung (z.B. auf Tellern) oder durch Binden von Pulvern (Powder layering) auf wirkstofffreie Kugeln bzw. Kerne (Nonpareilles) oder wirkstoffhaltige Partikeln, mittels Sprühverfahren oder Wirbelschichtgranulation hergestellt werden. Das Auftragen der inneren und äußeren Kontrollschichten b) und d) kann nach bekannten und üblichen Verfahren, wie z. B. Sprühauftrag von Polymerlösungen oder Polymerdispersionen erfolgen.

### **Beispielhafte Standardprozessparameter**

Die nachfolgenden Standardprozessparameter sollen mögliche Vorgehensweisen beim Herstellungsverfahren beispielhaft erläutern.

### Stufe 1: (Formulierung einer Kernschicht a))

Für die Versuche werden Kristall-Kerne ausgewählt, die im Bereich von 400 µm -800 µm lagen.

### Stufe 2: (Auftrag einer Inneren Kontrollschicht b))

Modulatorschicht mit EUDRAGIT® NE (Copolymer aus 50 Gew.-% Methylmethacrylat und 50 Gew.-% Ethylacrylat )

20% w/w EUDRAGIT® NE 30 D Suspension wird als die Grundmodulierende Schicht für die meisten Versuche verwendet. Die Formulierung beinhaltet 15% Feststoff in Dispersion mit 20% Polymer, 5% Glycerolmonostearat (GMS-900), 2% Tween 80 und 0,5% eines Pigments.

Diese Schicht wird mittels eines Wirbelschichtgeräts auf die Kristall-Kerne aufgebracht.

#### Prozessparameter:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zulufttemperatur.    | 32° C                                    |
| Produkttemperatur. : | 30° C                                    |
| Ablufttemperatur. :  | 23° C                                    |
| Pumpe-U/min:         | 8-10 (5-10 g/min)                        |
| Prozesszeit:         | 120-160 min.                             |
| Trocknungsverfahren: | 2 Std. in Umlufttrockenschrank bei 40° C |

### Stufe 3 (Auftrag einer Wirkstoffschicht c))

Der Wirkstoff kann auf einfachen Kristall-Kernen oder auf mit einer modulatorisch wirkenden Substanz überzogenen Kristall-Kernen aufgetragen werden, bis man eine Gewichtszunahme von 100 bis 200% erhält.

Der Wirkstoffauftrag kann auch mit zusätzlicher Salzintegration vorgenommen werden, um die Salzkonzentration in den Pellets zu steigern.

Der Wirkstoffauftrag wird z. B. im Dragierkessel mit dem bekannten „Powder-Layering“ Verfahren durchgeführt.

### Allgemeine Prozessparametern für den Wirkstoffauftrag

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Sprühzeit                            | 90 min.            |
| Gesamtvolumen                        | 543 g              |
| Gewicht/Pulver in Portionen          | 15 gm              |
| Düse                                 | 1,00 mm            |
| Sprühdruck                           | Niedrig            |
| Dragierkesselgeschwindigkeit         | 24 -25 U/min       |
| Pumpgeschwindigkeit                  | 12 U/min (9 g/min) |
| Trocknung im Gerät                   | 5 min.             |
| Endtrocknung in Umlufttrockenschrank | 12 h bei 40°C      |
| Abluftbedingungen                    | An                 |

Die so erhaltenen, mit Wirkstoff überzogenen Pellets können im Größenbereich von 600 - 1200 µm liegen und für eine weitere Beschichtung mit EUDRAGIT® RS (Copolymer aus 65 Gew.-% Methylmethacrylat, 30 Gew.-% Ethylacrylat und 5 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylmethacrylat-Chlorid) verwendet werden.

Stufe 4 (Auftrag einer äußeren Kontrollschicht d), bestehend aus einem Retard Überzüge mit (EUDRAGIT® RS)

Die mit Wirkstoff überzogenen Pellets können beispielsweise mit EUDRAGIT® RS mit unterschiedlichen Auftragsmengen (von 10-50%) in Wirbelschichtgerät beschichtet werden. Eine Formulierung kann z. B. beinhalten: 20% Feststoff in EUDRAGIT® RS-Dispersion mit 50% Talkum, 20% Triethylcitrat, 0,5% Pigmente.

Prozessparameter

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zulufttemperatur.    | 35° C                                    |
| Produkttemperatur. : | 32° C                                    |
| Ablufttemperatur. :  | 24° C                                    |
| Pumpe-U/min:         | 8-16 (4-8 g/min)                         |
| Prozesszeit:         | 120-180 min.                             |
| Trocknungsverfahren: | 2 Std. in Umlufttrockenschrank bei 40° C |

Spezifische Beispiele:

Beispiel I

Modulierte Schichtkonzentration bis 10%ig w/w:

Trinatriumcitratkristalle wurden mit 10% W/W EUDRAGIT® NE 30D beschichtet. Auf diese Schicht wird Theophyllin bis 200 % Gewichtszunahme aufgebracht. Diese beschichteten Kerne werden weiter überzogen mit 20-40% w/w EUDRAGIT® RS30D

Beispiel II

Modulierte Schichtkonzentration bis 20%ig W/W:

Trinatriumcitratkristalle werden mit 20% W/W EUDRAGIT® NE 30D beschichtet. Auf diese Schicht wird Theophyllin bis 200 % Gewichtszunahme

aufgebracht. Diese beschichteten Kerne werden weiter überzogen mit 20-40% w/w EUDRAGIT® RS30D

### Beispiel III

Steigerung des Salzeskonzentration im fertigen Pellet:

Natriumchloridkerne wurden zuerst mit einer Modulatorschicht von EUDRAGIT® NE 30 D bis zu 20% w/w beschichtet. Auf diese Schicht wurde Theophyllin und gemahlenen Natriumchlorid Kristallen bis zu 200% Gewichtszunahme aufgebracht. Diese beschichteten Pellets wurden weiter überzogen mit 20-40% w/w EUDRAGIT® RS30D.

### Beispiel IV

Wirkung von verschiedenen Salzen:

Natriumchlorid- und Natriumacetatkristalle werden zuerst mit einer EUDRAGIT® NE 30 D bis zu 20% w/w beschichtet. Auf diese Schicht wird Theophyllin bis zu 200% Gewichtszunahme aufgebracht. Diese beschichteten Pellets werden weiter überzogen mit 20-40% w/w EUDRAGIT® RS30D.

## **Mögliche Freisetzungseigenschaften**

Die mehrschichtige Arzneiform eignet sich insbesondere, um spezielle Wirkstoff-Freisetzungseigenschaften zu realisieren. Zu nennen sind Wirkstoff-Freisetzungseigenschaften nullter Ordnung (linear), 1. Ordnung (beschleunigt), schnell-langsam-, langsam-schnell-Freisetzungseigenschaften.



## Arzneiform für den Wirkstoff Metoprolol-Succinat

Beim Wirkstoff Metoprolol-Succinat, der zur Therapie von Hypertension und Angina eingesetzt werden kann, ist die Formulierung einer Arzneiform von Vorteil, die vor dem zu Bett gehen eingenommen, den Wirkstoff zunächst linear freisetzt, aber nach 4 bis 6 Stunden zu einer beschleunigten Wirkstoffabgabe übergeht. Damit lässt sich der Gefahr von hohem Blutdruck und Herzinfarkten, die in den frühen Morgenstunden besonders hoch ist, begegnen.

Es werden erfindungsgemäß vier mögliche Varianten offenbart, die mit denen sich die gewünschte Freisetzungsscharakteristik für den Wirkstoff Metoprolol Succinat erreichen lässt.

|  | <b>Beispiel M1</b>                    | <b>Beispiel M2</b>                    | <b>Beispiel M3</b>                    | <b>Beispiel M4</b>                              |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Kernschicht a)   | <b>Na-Acetat<br/>Kristalle</b>        | NaCl-Kristalle                        | NaCl-Kristalle                        | NaCl-Kristalle                                  |
| Innere<br>Kontrollschicht b)<br>[Gew.-% bez. auf a)]             | 20 Gew.-%<br>EUDRAGIT®<br>NE          | 20 Gew.-%<br>EUDRAGIT®<br>NE          | 40 Gew.-%<br>EUDRAGIT®<br>NE          | 20 Gew.-%<br>EUDRAGIT®<br>NE                    |
| Wirkstoffschicht c)<br>[Gew.-% bez. auf a)<br>+ b)]              | 200 Gew.-%<br>Metoprolol-<br>Succinat | 200 Gew.-%<br>Metoprolol-<br>Succinat | 200 Gew.-%<br>Metoprolol-<br>Succinat | 200 Gew.-%<br>Metoprolol-<br>Succinat +<br>NaCl |
| Äußere<br>Kontrollschicht d)<br>[Gew.-% bez. auf a),<br>b) + c)] | 40 Gew.-%<br>EUDRAGIT®<br>RS          | 50 Gew.-%<br>EUDRAGIT®<br>RS          | 50 Gew.-%<br>EUDRAGIT®<br>RS          | 50 Gew.-%<br>EUDRAGIT®<br>RS                    |

EUDRAGIT® RS = Copolymer aus 65 Gew.-% Methylmethacrylat, 30 Gew.-% Ethylacrylat und 5 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylmethacrylat-Chlorid.

EUDRAGIT® NE = Copolymer aus 50 Gew.-% Methylmethacrylat und 50 Gew.-% Ethylacrylat.

Die Freisetzungsscharakteristik der Pellets aus Beispiel M4 wurde im Test nach USP <711> Dissolution, Apparatus 1, Phosphatpuffer pH 6,8 geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass bis zur zweiten und von der zweiten bis zur vierten

Stunde jeweils ca. 11 % des enthaltenen Wirkstoffs freigesetzt wurde. Ab der vierten Stunde war eine beschleunigte Wirkstoffabgabe von ca. 15 % bis zur sechsten Stunde und jeweils 20 % von der sechsten zur achten und der achten zur zehnten Stunde zu beobachten. Ab der zehnten Stunde verlangsamte sich die Wirkstoffabgabe wieder.

| Metoprolol-Succinat Freisetzung der Pellets aus<br>Beispiel M4<br>(USP I, 100 Upm, pH 6,8) |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| Stunde   | Wirkstoffabgabe<br>im 2 Stunden-<br>Intervall | Wirkstoffabgabe<br>kummuliert |
| 2  | 11  | 11                            |
| 4  | 11  | 22                            |
| 6  | 15  | 37                            |
| 8  | 20  | 57                            |
| 10   | 20  | 77                            |
| 12   | 11  | 88                            |

## Arzneiform für den Wirkstoff Terbutalin-Sulfat

Der Wirkstoff Terbutalin-Sulfat ist ein Beta 2 Antagonist, der zur Therapie von Astma eingesetzt werden kann. Erfindungsgemäß wird eine Formulierung mit annähernd konstanter Wirkstoffabgabegeschwindigkeit bereitgestellt. Dadurch können werden akute Astmasymptome bereits unmittelbar nach Einnahme der Arzneiform gemildert. Danach werden gleichmäßige Mengen des Wirkstoffs zur Unterdrückung des Wiederhochkommens weiterer Symptome abgegeben. Es ist daher nicht notwendig mehrmals täglich, immer wieder sowie mehr oder weniger pünktlich Einzeldosen zu verabreichen, wie dies bei den meisten Arzneiformen des Stand der Technik der Fall ist. Dies ist für den Patienten insgesamt bequemer, akzeptabler (Patient Compliancy) und in vielen Fällen auch verträglicher.

Es werden erfindungsgemäß zwei mögliche Varianten offenbart, die mit denen sich die gewünschte Freisetzungsscharakteristik für den Wirkstoff Terbutalin-Sulfat erreichen lässt.

|  | <b>Beispiel T1</b>                  | <b>Beispiel T2</b>                               |
|--|-------------------------------------|--|
| Kernschicht a)   | Na-Acetat<br>Kristalle              | NaCl-Kristalle                                   |
| Innere<br>Kontrollschicht b)<br>[Gew.-% bez. auf a)]             | 20 Gew.-%<br>EUDRAGIT®<br>NE        | 20 Gew.-%<br>EUDRAGIT®<br>NE                     |
| Wirkstoffschicht c)<br>[Gew.-% bez. auf a)<br>+ b)]              | 200 Gew.-%<br>Terbutalin-<br>Sulfat | 200 Gew.-%<br>Terbutalin-<br>Sulfat<br>+<br>NaCl |
| Äußere<br>Kontrollschicht d)<br>[Gew.-% bez. auf a),<br>b) + c)] | 30 Gew.-%<br>EUDRAGIT®<br>RS        | 30 Gew.-%<br>EUDRAGIT®<br>RS                     |

EUDRAGIT® RS = Copolymer aus 65 Gew.-% Methylmethacrylat, 30 Gew.-% Ethylacrylat und 5 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylmethacrylat-Chlorid.

EUDRAGIT® NE = Copolymer aus 50 Gew.-% Methylmethacrylat und 50 Gew.-% Ethylacrylat.

Die Freisetzungsscharakteristik der Pellets aus Beispiel M4 wurde im Test nach USP <711> Dissolution, Apparatus 1, Phosphatpuffer pH 6,8 geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass in 2 Stunden-Intervallen in etwa konstante Wirkstoffmengen freigesetzt werden.

| Terbutalin-Sulfat Freisetzung der Pellets aus<br>Beispiel T2<br>(USP I, 100 Upm, pH 6,8) |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| Stunde   | Wirkstoffabgabe<br>im 2 Stunden-<br>Intervall | Wirkstoffabgabe in<br>% kummuliert |
| 2  | 14  | 14                                 |
| 4  | 17  | 31                                 |
| 6  | 14  | 45                                 |
| 8  | 10  | 55                                 |
| 10   | 9   | 64                                 |
| 12   | 10  | 74                                 |

## Darreichungsformen/Verwendungen

Die erfindungsgemäßen mehrschichtigen Arzneiformen liegen zunächst in Form von Tabletten oder Pellets vor. Diese können wiederum als Bestandteil einer multipartikulären Arzneiform, von pellethaltigen Tabletten, Minitabletten, Kapseln, Sachets, Brausetabletten oder Trockensäften verwendet werden. Erfindungsgemäß multipartikuläre Arzneiformen können insbesondere auch Mischungen von formulierten Pellets beinhalten, die verschiedene Wirkstoffe enthalten. Weiterhin können erfindungsgemäße multipartikuläre Arzneiformen mit ein und demselben Wirkstoff beladene Pelletpopulationen enthalten, die

unterschiedlich formuliert sind und unterschiedliche Freisetzungsprofile aufweisen. Auf diese Weise kann man gemischte Freisetzungsprofile von einem oder mehreren Wirkstoffen erreichen und über die Mischungen eine nochmals feinere Anpassung für die gewünschte Therapie vornehmen.

## BEISPIELE

EUDRAGIT® RS = Copolymer aus 65 Gew.-% Methylmethacrylat, 30 Gew.-% Ethylacrylat und 5 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylmethacrylat-Chlorid.

EUDRAGIT® NE = Copolymer aus 50 Gew.-% Methylmethacrylat und 50 Gew.-% Ethylacrylat.

### Beispiele 1 – 5 (nicht erfindungsgemäß)

Um den Einfluß verschiedener modulatorisch wirkender Substanzen auf die äußere Kontrollschicht d) zu prüfen, wurden Pellets ohne eine innere Kontrollschicht b) hergestellt. Als Vergleich dienen Pellets ohne modulatorisch wirkender Substanzen mit mikrokristalliner Cellulose (Beispiel 5). Auf diese Weise können Effekte wie eine beschleunigte oder eine verlangsamte Wirkstoffabgabe unabhängig von einer inneren Kontrollschicht festgestellt werden.

Auf 700 g Kernmaterial werden in einem Dragierkessel eine Mischung aus 1290 g Theophyllin Pulver, 65 g Kollidon 25 und 6,5 g Aerosil 200 aufgestreut und durch gleichzeitiges Sprühen einer Lösung aus 33 g Theophyllin und 10 Kollidon 25 in 500 g demineralisiertem Wasser an das Kernmaterial gebunden. Auf 600 g der so hergestellten Theophyllin Pellets mit nicht retardiertem Modulator Kern wird in einer Wirbelschichtanlage eine Sprühsuspension aus 400 g EUDRAGIT RS 30 D (entsprechend 120 g Polymer), 60 g Talkum, 24 g Triethylcitrat, 0,6 g Eisenoxid Gelb und 538,3 g demineralisiertem Wasser aufgetragen. Die aufgetragene Polymermenge entspricht somit 20 % des Ausgangsmaterials.

Die unter Beispiel 1 – 5 hergestellten Pellets wurden in einem USP  
Dissolutionstester in einem PhEur Phosphatpuffer pH 6.8 hinsichtlich  
Wirkstoffabgabe untersucht:

| Beispiel                          | 1                           | 2                                | 3                                 | 4                               | 5  |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Kernschicht<br>a)                 | Natrium-Acetat<br>Kristalle | Natrium-<br>Chlorid<br>Kristalle | Natrium-<br>Succinat<br>Kristalle | Zitronen-<br>Säure<br>Kristalle | Mikro-<br>Kristalline<br>Cellulose<br>Granulat |
| Innere<br>Kontroll-<br>Schicht b) | --                          | --                               | --                                | -                               | --   |
| Wirkstoff-<br>Schicht c)          | Theophyllin                 | Theophyllin                      | Theophyllin                       | Theophyllin                     | Theophyllin                                    |
| Äußere<br>Kontroll-<br>Schicht d) | EUDRAGIT<br>RS 30 D         | EUDRAGIT<br>RS 30 D              | EUDRAGIT<br>RS 30 D               | EUDRAGIT<br>RS 30 D             | EUDRAGIT<br>RS 30 D                            |
| Zeit [Std.]                       |                             |                                  |                                   |                                 |  |
| 0                                 | 0                           | 0                                | 0                                 | 0                               | 0  |
| 0,5                               | 3,1                         | 0,4                              | 7,0                               | 6,3                             | 1,8  |
| 1                                 | 5,4                         | 1,1                              | 13,2                              | 10,2                            | 3,0  |
| 2                                 | 9,2                         | 2,1                              | 28,2                              | 18,1                            | 5,2  |
| 4                                 | 14,8                        | 3,9                              | 65,9                              | 35,1                            | 11,6   |
| 6                                 | 20,1                        | 5,5                              | 77,9                              | 51,0                            | 20,7   |
| 8                                 | 25,0                        | 7,1                              | 89,7                              | 66,8                            | 30,9   |
| 10                                | 29,1                        | 8,4                              | 96,3                              | 80,0                            | 42,7   |

Die Freigabewerte zeigen den für Diffusionsprozesse charakteristischen Verlauf  
1. Ordnung. Ohne eine Kontrolle der Modulatorfreisetzung ergibt sich also sehr  
schnell ein Gleichgewicht im Überzogenen Pellet, welches die Permeabilität des  
Endüberzugs zu Beginn der Freigabe endgültig einstellt.

Das Freigabeprofil der Pellets mit mikrokristalliner Cellulose (Bsp. 5) liegt zwischen denen mit Natriumacetat und Natriumchlorid. Damit ergibt sich für Natriumacetat, Zitronensäure und Natriumsuccinat eine beschleunigende Wirkung und für Natriumchlorid eine reduzierende Wirkung.

#### Beispiele 6-10

(Erfindungsgemäß, „Linear“ Freisetzungsscharakteristik nullter Ordnung).

1000 g Kernmaterial werden in einer Wirbelschichtanlage mit einer Sprühsuspension aus 666 g EUDRAGIT NE 30 D (entsprechend 200 g Polymer), 4 g Polysorbat 80, 10 g Glycerolmonostearat, 1g Eisenoxid Gelb und 720 g demineralisiertem Wasser überzogen. Die aufgetragene Polymermenge entspricht somit 20 % des Ausgangsmaterials.

Auf 700 g der so hergestellten Kerne mit retardierter Modulatorabgabe werden in einem Dragierkessel eine Mischung aus 1290 g Theophyllin Pulver, 65 g Kollidon 25 und 6,5 g Aerosil 200 aufgestreut und durch gleichzeitiges Sprühen einer Lösung aus 33 g Theophyllin und 10 Kollidon 25 in 500 g demineralisiertem Wasser an das Kernmaterial gebunden.

Auf 600 g der so hergestellten Theophyllin Pellets mit retardiertem Modulator Kern wird in einer Wirbelschichtanlage eine Sprühsuspension aus 400 g EUDRAGIT® RS 30 D (entsprechend 120 g Polymer), 60 g Talkum, 24 g Triethylcitrat, 0,6 g Eisenoxid Gelb und 538,3 g demineralisiertem Wasser aufgetragen. Die aufgetragene Polymermenge entsprach somit 20 % des Ausgangsmaterials.



Die unter Beispiel 6 – 10 hergestellten Pellets wurden in einem USP Dissolutionstester in einem PhEur Phosphatpuffer pH 6.8 hinsichtlich Wirkstoffabgabe untersucht.:

| Beispiel                   | 6                           | 7                            | 8                           | 9                             | 10                          |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kernschicht<br>a)          | Natrium-Acetat<br>Kristalle | Natrium-Chlorid<br>Kristalle | Natrium-Citrat<br>Kristalle | Natrium-Succinat<br>Kristalle | Zitronen-Säure<br>Kristalle |
| Innere Kontroll-Schicht b) | EUDRAGIT<br>NE 30 D         | EUDRAGIT<br>NE 30 D          | EUDRAGIT<br>NE 30 D         | EUDRAGIT<br>NE 30 D           | EUDRAGIT<br>NE 30 D         |
| Wirkstoff-Schicht c)       | Theo-phyllin                | Theo-phyllin                 | Theo-phyllin                | Theo-phyllin                  | Theo-phyllin                |
| Äußere Kontroll-Schicht d) | EUDRAGIT<br>RS 30 D         | EUDRAGIT<br>RS 30 D          | EUDRAGIT<br>RS 30 D         | EUDRAGIT<br>RS 30 D           | EUDRAGIT<br>RS 30 D         |
| <b>Zeit [Std.]</b>         |                             |                              |                             |                               |                             |
| <b>Wirkstoffabgabe [%]</b> |                             |                              |                             |                               |                             |
| 0                          | 0                           | 0                            | 0                           | 0                             | 0                           |
| 0,5                        | 1,7                         | 3,2                          | 6,7                         | 11,6                          | 29,3                        |
| 1                          | 3,1                         | 6,3                          | 16,4                        | 21,9                          | 57,7                        |
| 2                          | 6,4                         | 14,5                         | 39,2                        | 75,9                          | 87,9                        |
| 4                          | 16,1                        | 27,5                         | 75,4                        | 99,0                          | 94,3                        |
| 6                          | 23,2                        | 40,0                         | 90,4                        |                               |                             |
| 8                          | 29,9                        | 48,6                         |                             |                               |                             |
| 10                         | 38,2                        | 63,6                         |                             |                               |                             |

Die Freigabewerte zeigen einen Verlauf nullter Ordnung d.h. sie sind nahezu linear. Die Modulatorfreisetzung aus der Kernschicht a) verhindert somit im Falle von Natriumsuccinat und Zitronensäure die frühe Wirkstoffabgabe aus dem System, wodurch die beschleunigende Wirkung über einen längeren

Zeitraum erhalten bleibt. Im Falle von Natriumcitrat und Natriumacetat wird die höchst mögliche Permeabilitätssteigerung des EUDRAGIT® RS Überzuges durch Verzögerung der Modulatoranlieferung nie erreicht, durch konstante Nachlieferung ergibt sich daher eine längere und lineare Freigabekurve verglichen mit dem unkontrollierten Modulator aus Beispiel 1 und 3.

Im Falle des Natriumchloridkerns bleibt reduzierende Wirkung durch eine konstante Nachlieferung länger erhalten, wodurch eine langsamere lineare Freigabe erzielt wird.

#### Beispiel 11 (nicht erfindungsgemäß)

Zur Prüfung der These, dass die gefundenen Steuerungsmöglichkeiten den Einsatz eines ionischen Überzugsmaterials erfordern wurden in den folgenden Beispielen Pellets mit einem neutralen Überzugsmaterial untersucht.

Auf 700 g Natriumacetat Kristalle werden in einem Dragierkessel eine Mischung aus 1290 g Theophyllin Pulver, 65 g Kollidon 25 und 6,5 g Aerosil 200 aufgestreut und durch gleichzeitiges Sprühen einer Lösung aus 33 g Theophyllin und 10 Kollidon 25 in 500 g demineralisiertem Wasser an das Kernmaterial gebunden.

Auf 600 g der so hergestellten Theophyllin Pellets mit nicht retardiertem Modulator Kern wurde in einer Wirbelschichtanlage eine Sprühsuspension aus 400 g EUDRAGIT® NE 30 D (entsprechend 120 g Polymer), 2,4 g Polysorbat 80, 6 g Glycerolmonostearat, 0,6 g Eisenoxid Gelb und 432 g demineralisiertem Wasser aufgetragen.

#### Beispiel 12 (nicht erfindungsgemäß)

Auf 700 g Natriumchlorid Kristalle werden in einem Dragierkessel eine Mischung aus 1290 g Theophyllin Pulver, 65 g Kollidon 25 und 6,5 g Aerosil

200 aufgestreut und durch gleichzeitiges Sprühen einer Lösung aus 33 g Theophyllin und 10 Kollidon 25 in 500 g demineralisiertem Wasser an das Kernmaterial gebunden.

Auf 600 g der so hergestellten Theophyllin Pellets mit nicht retardiertem Modulator Kern wurde in einer Wirbelschichtanlage eine Sprühsuspension aus 400 g EUDRAGIT® NE 30 D (entsprechend 120 g Polymer), 2,4 g Polysorbat 80, 6 g Glycerolmonostearat, 0,6 g Eisenoxid Gelb und 432 g demineralisiertem Wasser aufgetragen.

| Beispiel                   | 1                        | 6                        | 11                       | 12                       |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kernschicht a)             | Natrium-Acetat Kristalle | Natrium-Acetat Kristalle | Natrium-Acetat Kristalle | Natrium-Acetat Kristalle |
| Innere Kontroll-Schicht b) | -                        | EUDRAGIT® NE 30 D        | -                        | EUDRAGIT® NE 30 D        |
| Wirkstoff-Schicht c)       | Theophyllin              | Theophyllin              | Theophyllin              | Theophyllin              |
| Äußere Kontroll-Schicht d) | EUDRAGIT® RS 30 D        | EUDRAGIT® RS 30 D        | EUDRAGIT® NE 30 D        | EUDRAGIT® NE 30 D        |
|                            |                          |                          |                          |                          |
| Zeit [Std.]                | Wirkstoffabgabe [%]      |                          |                          |                          |
| 0                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 0,5                        | 3,1                      | 1,7                      | 8.96                     | 6.74                     |
| 1                          | 5,4                      | 3,1                      | 14.66                    | 11.56                    |
| 2                          | 9,2                      | 6,4                      | 22.61                    | 18.67                    |
| 4                          | 14,8                     | 16,1                     | 38.33                    | 32.11                    |
| 6                          | 20,1                     | 23,2                     | 58.51                    | 48.90                    |
| 8                          | 25,0                     | 29,9                     | 73.78                    | 66.01                    |
| 10                         | 29,1                     | 38,2                     | 82.35                    | 75.74                    |

- Im Vergleich von Beispiel 1 mit 6 zeigt sich der Effekt der inneren Kontrollschicht b).
- Im Vergleich von Beispiel 1 mit 11 zeigt sich der Effekt der erfindungsgemäßen äußeren Kontrollschicht d) in Beispiel 1.
- Im Vergleich von Beispiel 11 mit 12 zeigt sich der Effekt des Fehlens einer erfindungsgemäßen äußeren Kontrollschicht d) unabhängig vom Vorhandensein einer inneren Kontrollschicht b).

### Beispiel 13 (Beschleunigt)

1000 g Natriumacetat Kristalle werden in einer Wirbelschichtanlage mit einer Sprühsuspension aus 666 g EUDRAGIT® NE 30 D (entsprechend 200 g Polymer), 4 g Polysorbat 80, 10 g Glycerolmonostearat, 1g Eisenoxid Gelb und 720 g demineralisiertem Wasser überzogen. Die aufgetragene Polymermenge entsprach somit 20 % des Ausgangsmaterials.

Auf 700 g der so hergestellten Kerne mit retardierter Modulatorabgabe wurden in einem Dragierkessel eine Mischung aus 760 g Theophyllin Pulver, 560 g Natriumchlorid, 65 g Kollidon 25 und 6,5 g Aerosil 200 aufgestreut und durch gleichzeitiges Sprühen einer Lösung aus 10 Kollidon 25 in 500 g demineralisiertem Wasser an das Kernmaterial gebunden.

Auf 600 g der so hergestellten Theophyllin Pellets mit retardiertem Modulator in der Kernschicht a) wird in einer Wirbelschichtanlage eine Sprühsuspension aus 400 g EUDRAGIT® RS 30 D (entsprechend 120 g Polymer), 60 g Talkum, 24 g Triethylcitrat, 0,6 g Eisenoxid Gelb und 538,3 g demineralisiertem Wasser aufgetragen. Die aufgetragene Polymermenge entspricht somit 20 % des Ausgangsmaterials.

Die unter Beispiel 13 hergestellten Pellets können in einem USP Dissolutionstester in einem PhEur Phosphatpuffer pH 6.8 hinsichtlich

Wirkstoffabgabe untersucht werden. Dabei wird man folgendes Retardierungsprinzip feststellen können:

Der Wirkstoffe wird innerhalb eines Zeitraums von 10 Stunden freigegeben, wobei die anfängliche Freigabe sehr gering ist. Über den untersuchten Zeitraum ist eine kontinuierliche Beschleunigung der Freigabe zu beobachten.

## PATENTANSPRÜCHE

1. Mehrschichtige Arzneiform für die kontrollierte Wirkstofffreisetzung, enthaltend,
  - a) eine Kernschicht, enthaltend eine in Bezug auf die Wirkstoffabgabe modulatorisch wirkende Substanz, gegebenenfalls einen Kern und/oder einen Wirkstoff,
  - b) eine innere Kontrollschicht, die die Abgabe der modulatorisch wirkenden Substanz und des gegebenenfalls enthaltenen Wirkstoffs aus der Kernschicht beeinflusst, enthaltend pharmazeutisch verwendbare Polymere, Wachse, Harze und/oder Proteine,
  - c) eine Wirkstoffschicht, enthaltend einen pharmazeutischen Wirkstoff und gegebenenfalls eine modulatorisch wirkende Substanz,
  - d) eine äußere Kontrollschicht, enthaltend zu mindestens 60 Gew.-% ein oder eine Mischung aus mehreren (Meth)acrylatcopolymeren, aus 98 bis 85 C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der (Meth)acrylsäure und 2 bis 15 Gew.-% Methacrylatmonomeren mit einer quaternären Ammoniumgruppe im Alkylrest, und gegebenenfalls bis zu 40 Gew.-% weitere pharmazeutisch verwendbare Polymere,

wobei die Schichten zusätzlich und in an sich bekannter Weise pharmazeutisch übliche Hilfsstoffe enthalten können.

2. Mehrschichtige Arzneiform nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kernschicht a) alternativ und im wesentlichen folgende Bestandteile enthält:

- I. eine modulatorisch wirkende Substanz in Kristall-, Granulat-, oder Copräzipitatform,
  - II. eine modulatorisch wirkende Substanz und einen Wirkstoff, die in beliebiger Reihenfolge schichtweise aufeinander oder in Mischung vorliegen können,
  - III. einen neutralen Kern (Nonpareilles), beschichtet mit einer modulatorisch wirkenden Substanz,
  - IV. einen neutralen Kern (Nonpareilles), beschichtet mit einer modulatorisch wirkenden Substanz und einem Wirkstoff, die in beliebiger Reihenfolge schichtweise aufeinander oder in Mischung vorliegen können.
3. Mehrschichtige Arzneiform nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß innere Kontrollschicht aus einem Polymeren besteht, das wasserunlöslich oder in Wasser nur quellbar ist.

4. Mehrschichtige Arzneiform nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, man das Polymer auswählt aus:

Copolymere aus Methylmethacrylat und/oder Ethylacrylat und Methacrylsäure, Copolymere aus Methylmethacrylat, Methylacrylat und Methacrylsäure, Copolymere aus Methylmethacrylat, Butylmethacrylat und Dimethylethylmethacrylat, Copolymere aus Methylmethacrylat, Ethylacrylat und Trimethylammoniummethylmethacrylat, Copolymere aus Methylmethacrylat und Ethylacrylat, Copolymere aus Ethylacrylat, Methylacrylat, Butylmethacrylat und Methacrylsäure

Polyvinylpyrrolidone (PVP), Polyvinylalkohole, Polyvinylalkohol-Polyethylenglycol-Graft-Copolymer (Kollicoat®), Stärke und deren Derivate, Polyvinylacetatphtalat (PVAP, Coateric®), Polyvinylacetat (PVAc, Kollicoat), Vinylacetat-Vinylpyrrolidon-Copolymer (Kollidon® VA64), Vinylacetat : Crotonsäure-Copolymer 9:1 (VAC : CRA, Kollicoat® VAC), Polyethylenglykole mit einem Molekulargewicht über 1000 (g/mol), Chitosan, ein (Meth)acrylatcopolymer, bestehend aus 20 – 40 Gew.-% Methylmethacrylat und 60 bis 80 Gew.-% Methacrylsäure, eine vernetzte und/oder unvernetzte Polyacrylsäure, ein Na-Alginat, und/oder ein Pektin,


Cellulosen wie z. B. anionische Carboxymethylcellulose und deren Salze (CMC, Na-CMC, Ca-CMC, Blanose, Tylopur) , Carboxymethylethylcellulose (CMEC, Duodcell®), Hydroxyethylcellulose (HEC, Klucel), Hydroxypropylcellulose (HPC), Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC, Pharmacoat, Methocel, Sepifilm, Viscontran, Opadry,), Hydroxymethylcellulose (HEMC),




Ethylcellulose (EC, Ethocel®, Aquacoat®, Surelease®), Methylcellulose (MC, Viscontran, Tylopur, Methocel), Celluloseester, Celluloseglycolat, Celluloseacetatphtalat (CAP, Cellulosi acetas, PhEur, Celluloseacetatephtalate, NF, Aquateric®), Celluloseacetatsuccinat (CAS), Celluloseacetattrimeliat (CAT), Hydroxypropylmethylcellulosephtalat (HPMCP, HP50, HP55), Hydroxypropylmethylcelluloseacetatsuccinat (HPMCAS -LF, -MF, -HF).

5. Mehrschichtige Arzneiform nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß innere Kontrollschicht aus einem Wachs, wie z. B. Carnaubawachs und/oder Bienenwachs besteht.
6. Mehrschichtige Arzneiform nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß, die Matrix der inneren Kontrollschicht das Harz Shellack enthält
7. Mehrschichtige Arzneiform nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß innere Kontrollschicht aus einem Protein, wie z. B. Albumin, Gelatine, Gluten, Kollagen und/oder Zein besteht.
8. Mehrschichtige Arzneiform nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die modulatorisch wirkende Substanz ein Molekulargewicht unter 500 aufweist in fester Form vorliegt und ionogen ist.
9. Mehrschichtige Arzneiform nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die modulatorisch wirkende Substanz wasserlöslich ist.

10. Mehrschichtige Arzneiform nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß, die modulatorisch wirkende Substanz eine organische Säure oder das Salz einer organischen oder anorganischen Säure ist.
11. Mehrschichtige Arzneiform nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die modulatorisch wirkende Substanz Bernsteinsäure, Citronensäure, Weinsäure, Laurylschwefelsäure, ein Salz dieser Säuren oder ein Salz aus folgenden Anionen: Taurocholat und andere Cholate, Chloride, Acetate, Lactate, Phosphate und/oder Sulfate ist.
12. Mehrschichtige Arzneiform nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirkstoffschicht c) Metoprolol-Succinat enthält und die Wirkstofffreisetzung gemessen nach USP, 100 Upm, pH 6,8 in den 2 Stunden-Intervallen bis zur vierten Stunde langsamer als in den 2 Stunden-Intervallen von der vierten bis zur zehnten Stunde erfolgt.
13. Mehrschichtige Arzneiform nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirkstoffschicht c) Terbutalin-Sulfat enthält und die Wirkstofffreisetzung gemessen nach USP, 100 Upm, pH 6,8 in 2 Stunden-Intervallen bis zur zwölften Stunde annähernd konstant erfolgt.



14. Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen Arzneiform nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12 in an sich bekannter Weise mittels pharmazeutisch üblicher Verfahren, wie direktem Verpressen, Verpressen von Trocken-, Feucht- oder Sintergranulaten, Extrusion und anschließende Ausrundung, feuchte oder trockene Granulation oder direkte Pelletierung oder durch Binden von Pulvern (Powder layering) auf wirkstofffreie Kugeln bzw. neutrale Kerne (Nonpareilles) oder wirkstoffhaltige Partikeln oder mittels Sprühverfahren oder Wirbelschichtgranulation.



15. Verwendung einer mehrschichtigen Arzneiform nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12 als Bestandteil einer multipartikulären Arzneiform, von pellethaltigen Tabletten, Minitabletten, Kapseln, Sachets, Brausetabletten oder Trockensäften.

## ZUSAMMENFASSUNG

Die Erfindung betrifft eine mehrschichtige Arzneiform für die kontrollierte Wirkstofffreisetzung, enthaltend

- a) eine Kernschicht, enthaltend eine in Bezug auf die Wirkstoffabgabe modulatorisch wirkende Substanz, gegebenenfalls einen neutralen Kern und/oder einen Wirkstoff,
- b) eine innere Kontrollschicht, die die Abgabe der modulatorisch wirkenden Substanz und des gegebenenfalls enthaltenen Wirkstoffs aus der Kernschicht beeinflusst, enthaltend pharmazeutisch verwendbare Polymere, Wachse, Harze und/oder Proteine,
- c) eine Wirkstoffschicht, enthaltend einen pharmazeutischen Wirkstoff und gegebenenfalls eine modulatorisch wirkende Substanz,
- d) eine äußere Kontrollschicht, enthaltend ein oder eine Mischung aus mehreren (Meth)acrylatcopolymeren, aus 98 bis 85 C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der (Meth)acrylsäure und 2 bis 15 Gew.-% Methacrylatmonomeren mit einer quaternären Ammoniumgruppe im Alkylrest, und gegebenenfalls weitere in Wasser unlösliche pharmazeutisch verwendbare Polymere, wobei die Schichten zusätzlich und in an sich bekannter Weise pharmazeutisch übliche Hilfsstoffe enthalten können.